

Video :



s van Nae

2024 08

Kleisteen

INSTALLATIESTAPPEN

Substraatbereiding	2
Vorbereiden en aanbrengen van Claystone^ pleister	3
Productvoorbereiding	
Aanbrengen van Claystone^ in twee lagen	
Aanbrengen in één laag Claystone^ alleen voor muren Claystone^	
beschermingen	
• Beschermgids voor kleistein.....	5
Onderhoud	6

6 GOUDEN REGELS VOOR HET SUCCESVOL AANBRENGEN VAN CLAYSTONE

1. Zorg voor een goede voorbereiding en stabiliteit van het substraat
2. "Brenge de tweede laag "vers op vers" aan, zodra de eerste laag geen sporen meer achterlaat op de vingers.
3. Overschrijd nooit een totale dikte van 1,5 tot 2 mm (in twee lagen)
4. Gebruik niet-agressieve schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor deze coatings.
5. Voer altijd een monster + bescherming uit en valideer deze VOORDAT je begint te werken.

NB: Claystone is niet geschikt voor douches of andere vochtige ruimtes (zie voor deze toepassing Creatina^ of TadelaktPro" MonoSoft^).

ClayLime srl

Monplaisir laan 77/89 - 1030 BRUSSEL

☎ 3 2 (0)2 2424028

contact@claylime.com

Substraten voorbereiden

- Ondergronden moeten stevig, schoon, stabiel en droog zijn, vrij van scheuren, sporen van olie, vet, oude verf of andere substanties die de hechting kunnen aantasten.
- Reinig oude oppervlakken die waterdicht gemaakt moeten worden zorgvuldig om schimmel, losse of slecht hechtende delen te verwijderen door wassen en mechanisch schuren.
- Kale gipshoudende ondergronden moeten eerst behandeld worden met een hechtprimer. Laten drogen.
- Ondergronden op basis van anhydriet of gips moeten perfect droog zijn (maximaal restvocht: 0,5%), geschuurd en behandeld met een fixerende primer voordat onze Primerpro primer wordt aangebracht.
- Ondergronden die onderhevig zijn aan trillingen, risico op scheuren, enz. moeten eerst bedekt worden met een egalisatiemiddel of een egalisatiemortel, afhankelijk van de ondergrond, en indien nodig bedekt worden met canvas. Het hele oppervlak moet glad en gelijkmatig zijn, met overal dezelfde absorptiesnelheid. Vraag uw leverancier om advies over een geschikt product.
- Schakel op een verwarmde vloer of in de buurt van een radiator de verwarming 48 uur voor aanvang van de werkzaamheden uit en wacht minstens 72 uur tot de beschermende coatings volledig zijn opgedroogd voordat u de verwarming geleidelijk weer aanzet.
- Betegeling: het betegelde oppervlak moet droog, stevig, bestand tegen belasting, vet- en stofvrij zijn en aangetaste voegen moeten opnieuw worden afgedicht zodat ze kunnen worden geëgaliseerd en gladgestreken met een egalisatiemiddel. Zorg ervoor dat de absorptiesnelheid overal gelijk is. Vraag je leverancier om advies over een geschikt product.

Praktisch advies

Voer een test uit op een vergelijkbaar of onopvallend oppervlak om de kleur en afwerking te controleren. Lees deze instructies en volg de installatievolgorde voor de verschillende producten. Respecteer de droogtijden.

HET SUCCES VAN DE KLUS HANGT VOOR 95% AF VAN DE JUISTE VOORBEREIDING, DE STABILITEIT VAN DE ONDERGROND EN HET GEBRUIK VAN HET DOOR CLAYLIME AANBEVOLEN GEREEDSCHAP.

PrimerPro leggen

Leg PrimerPro onderlaag op een schone, gladde, droge en stabiele ondergrond (zonder risico op scheuren).

Producttoepassing

- Bedek het hele oppervlak met een MOUSSE roller
- Laat volledig drogen (afhankelijk van het oppervlak en de atmosfeer, minstens 2 tot 3 uur).

Gereedschap

Schuimroller

Prestaties

²Ca. 10 m/l

Schoonmaken

De primer kan van gereedschap en oppervlakken worden verwijderd met water.

Let op: PrimerPro is alleen een hechtprimer.

Het regelt de absorptiesnelheid van de ondergrond niet. Bij verschillende ondergronden, reparaties of tegelvoegen kunnen er spontaan voegen ontstaan. Breng vooraf een fixerende primer aan om de absorptiesnelheid te egaliseren.

Leemsteen^ pleister leggen

Productvoorbereiding

Claystone^ bestaat uit een mengpoeder en een polymeervloeistof genaamd

JES :

- Verdun de JES polymeervloeistof met dezelfde hoeveelheid vers water.
- Meng de pigmenten grondig met het poeder in een schone, droge emmer. Let op: zorg ervoor dat het mengsel volledig is - indien nodig, decanteer.
- Voeg geleidelijk de verdunde vloeistof van het JES-polymeer toe aan het poeder en meng met een elektrische mixer tot een dikke pasta. Je hebt meer JES dan je nodig hebt. Giet het niet allemaal in één keer. Je kunt meer toevoegen als dat nodig is. Praktische tip: voeg een kleine hoeveelheid JES toe aan de container voordat je het poeder toevoegt.
- Laat 10 minuten staan en meng krachtig gedurende 2 minuten. De coating is nu klaar voor gebruik.

Outils

Platresse en inox. Eponge.

Nettoyage

ClayStone® s'élimine facilement à l'eau sur les outils et les surfaces traitées tant que le produit est encore frais.

Rendement

La consommation de ClayStone® est d'environ 1,8kg-2kg/m² en 2 couches (1-2mm d'épaisseur).

Breng het product aan in 2 frisse lagen:

- Eerste laag: breng het pleisterwerk aan met een troffel, trek het uit in lagen van maximaal 1 mm en corrigeer eventuele zware troffelbewegingen. Laat lichtjes drogen tot het pleister niet meer aftekent op de vinger.
- Tweede laag: voeg een beetje verdunde JES liquid toe aan je resterende preparaat. Breng de coating in een zeer dunne laag aan en strijk onmiddellijk glad met het gereedschap onder een lichte hoek.
- Drogen: Laat de coating 24 uur volledig drogen.
- Schuur snel en licht met een excentrische schuurmachine met korrel 80-100 voor een gladde afwerking en om ruwe randen te verwijderen.

Aanbrengen in één laag, alleen op muren Fase 1 :

- Breng de Claystone aan met een platress tot een dikte van +/- 2 mm op een vrij eenvoudige manier, zonder te proberen de effecten goed te krijgen.
- Laat drogen tot het aangebrachte oppervlak mat wordt.

Fase 2:

- Doordrenk een grote spons met de verdunde JES en maak het oppervlak egaal door het met grote, willekeurige cirkelvormige bewegingen nat te maken met de verdunde JES.

Fase 3:

- Wanneer het oppervlak heel lichtjes gematteerd is, strijk je het nog vochtige oppervlak niet meer dan een of twee keer glad met een strijkijzer, zodat het er uiteindelijk uitziet zoals gewenst en afgewerkt is.

Kleisteel bescherming^

Lees de gebruiksaanwijzing op elke beschermingsverpakking zorgvuldig door.

Hoge bescherming voor vloeren en muren

23 lagen PerfectSealNew met een 8-9 mm microvezelroller, min. 1 uur tussen de lagen. 0,3L/m in 3 lagen. Wacht 1 uur tussen de lagen. Houdbaarheid van het mengsel: 4 uur.

Droogtijd voor normaal gebruik: 48u min. Droogtijd

voor intensief gebruik: 72u min.

Voor een betere werking van Perfectseal New kunt u 1 laag PreSeal aanbrengen VOORDAT u Perfectseal New aanbrengt. PerfectSeal Nieuw. 1L/10m.

Hoge beschermkappen ++ voor werkbladen en eettafels

2 lagen PowerSeal + 2 lagen PerfectSeal New

Powerseal: breng een gelijkmatige, kruislaag aan met een 8-9 mm microvezelroller.

ee2Wacht maximaal 20 tot 30 minuten voordat je de 2e laag aanbrengt op dezelfde manier als de 1e laag. 10m /L in 2 lagen.

Laat minstens 12 uur drogen alvorens 2 lagen PerfectSeal New aan te brengen. Droogtijd bij

normaal gebruik: 48u min.

Droogtijd voor intensief gebruik: 72u min.

Medium bescherming voor muren

2 lagen PerfectSealNew met een 8-9 mm microvezelroller

Wacht minstens 1 uur tussen de lagen.

Mengselduur: 4u.

Ademende bescherming voor binnenmuren en gevels

23 lagen PerfectProtect tot verzadiging (waterafstotend middel op waterbasis) met een 8-9 mm microvezelroller, min. 1 uur droogtijd tussen de lagen. 0,24L/m voor 3 lagen.

Onderhoud

Onderhoud van een beschermd ClayLime oppervlak

ClayLime coatings worden beschermd met verschillende lagen matte of satijnen vernis van hoge kwaliteit.

Deze coating kan op dezelfde manier worden onderhouden als een natuurstenen vloer.

Gebruik een reinigingsproduct zoals zwarte zeep, een speciale parketzeep of een zeep op basis van lijnolie (Carolin).

Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, beits of zuren bevatten, zoals Antikal, Cillit Bang, azijn of soortgelijke producten. Als je toch een zuur product in de buurt van de coating moet gebruiken - bijvoorbeeld voor je kranen of glas in je douche - raden we je aan de coating te beschermen met bijvoorbeeld een plastic vel of doek.

Aanbevelingen:

- Stofzuig (of veeg) de vloer eens per week.
- Gebruik een neutraal product om de vloer schoon te maken, zoals zwarte zeep.
- Zet vilten glijders op de poten van je stoelen om krassen te voorkomen.
- Controleer of de wielen van stoelen en meubels in goede staat zijn en gemaakt zijn van rubber of kunststof. Metalen of harde plastic wielen worden afgeraden.
- Laat water niet te lang op de vloer staan, want dan kan er kalkaanslag ontstaan.
- Pas op voor citroensap en andere zure vruchten, wijn, koffie, olie enz. Reinig vlekken met water en droog de vloer daarna goed af.

Voor een grondige reiniging besproei je het oppervlak met verdunde zwarte zeep en laat je het 5 minuten inwerken. Je kunt eventueel een borstel gebruiken om het vuil te verwijderen. Veeg vervolgens schoon met een vochtige doek.

Meubilair: Als meubilair intensief wordt gebruikt in openbare ruimten en er abnormale slijtage van de coating optreedt, breng dan uw applicateur op de hoogte zodat de coating indien nodig kan worden bijgewerkt. Intensief gebruik door wrijven kan de slijtage vergroten en meer reparaties vereisen dan een eenvoudige touch-up.

Veiligheidsadvies

Werk in een schone, opgeruimde en goed geventileerde omgeving. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Draag handschoenen bij het werken en een veiligheidsbril bij het mengen. Lees de veiligheidsinstructies.

Lees bij inslikken de gebruiksaanwijzing en raadpleeg uw arts.

Vergiftigingscentrale België +32-(0)70245.245 Frankrijk: +33(0) 140 05 48 48

Wij garanderen de kwaliteit van onze producten en onze aanbevelingen voor gebruik zijn gebaseerd op praktische tests en ervaring. Het kunnen echter alleen algemene opmerkingen zijn zonder garantie van eigenschappen, aangezien we geen invloed hebben op de omstandigheden ter plaatse en de uitvoering van het werk.

DTU voor toepassing: DTU 59.3 - NF P74-203 oktober 2000

Classificatie:

- Decoratieve serie
- Coating
- Voldoet aan norm: Familie 1- Klasse 1d2



Ga voor meer informatie naar www.claylime.com

Deze versie van de gebruikershandleiding vervangt alle vorige versies.