

(bi-composant)

Revêtement à base d'argile

08 2024

Fabricant	CLAYLIME sprl Avenue Monplaisir, 77 BE 1030 BRUXELLES Belgique
Composition et propriétés	Système complet, microporeux et respirant, composé d'un mélange sec d'argiles, carbonates, silicates, aluminates et quartz 0,5mm à mélanger avec un liant polymer JES05 sans COV et un pigment naturel de la gamme ClayLime au choix.
Pigments	La carte de 30 couleurs Claystone est composée de pigments naturels testés et approuvés par ClayLime; le conditionnement des pigments correspond à la quantité nécessaire pour les kits de 15 kg ou de 3,750 kg de Claystone. Les pigments minéraux et naturels pouvant légèrement varier en fonction de la production, pour les surfaces plus importantes il est conseillé de mélanger ensemble les kits et pigments nécessaires afin d'éviter une différence de teinte en cours d'application.
Destination	Enduit décoratif de finition pour sols intérieurs, murs intérieurs et extérieurs, salles de bains, mobilier, plans de travail. Convient pour résidentiel, hôtels, centres commerciaux, showrooms, magasins, restaurants,...
Packaging	Kit pour env. 8m ² : 15kg de poudre + 3 lit de polymer JES05 Mini-Kit pour 2 à 2,5 m ² : 3,750 kg de poudre + 0,75lit de polymer JES05
Caractéristiques	Application en 2 couches de +/-1.5 mm/couche, sur toute surface saine, lisse, propre, sèche, dégraissée, sans fissures ni vibrations, préparée et protégée de manière adéquate en fonction de chaque usage (voir ci-après). N'étant pas à base de ciment (<10%) le Claystone ne se fissure pas pour autant que le support et l'application répondent aux critères imposés.
Classification	Famille 1 - Classe 7b2 - Classement au feu MO
Comportement, aspect	Enduit à rhéologie contrôlée et à haut pouvoir adhérent et de résistance + liant polymère JES05 à mélanger avec la même quantité d'eau. Poudre blanche + liquide blanc laiteux
Densité	1.1kg/L
COV	Sans objet
Dosage et Rendement	Environ 1,9kg/m ² et +/- 0,2L JES05 non dilué/kg de poudre Claystone. Soit entre 7 et 8m ² /kit de 15kg + 3 lit. Le rendement peut être influencé par le mode d'application et les conditions climatiques.
Temps de séchage (à 20°C et 65% HR)	8 heures minimum à l'air libre; temps de séchage réduit suivant la température ambiante, la température idéale ambiante pour l'application se situe de 10-20°C
Conservation	12 mois en emballage d'origine non ouvert A conserver à une température min de +5°, toujours à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur
Outils	Brosse, plateau inox arrondi de stucateur, couteau à enduire, éponge
Conditions d'application	conformes au DTU 26.2

Préparation du support	<p>Voir mode d'emploi détaillé et vidéo du MonoSoft téléchargeable sur le site ClayLime Le support ou surface doit être solide, propre, totalement sec, stable, exempt de vibrations, de fissures, de poussières, de graisses, de traces de toute substance pouvant nuire à une bonne adhérence de l'enduit.</p> <p>La surface doit être totalement rigide et non soumise aux vibrations.</p> <p>La surface doit être d'absorption uniforme.</p> <p>Nettoyer soigneusement les surfaces afin de les débarrasser de moisissures, de parties mal adhérentes ou peu cohésives par lavage ou abrasion mécanique.</p> <p>Les supports farineux, à base de plâtre ou d'anhydrite seront préalablement traités avec un primer fixatif avant d'appliquer le primer d'accroche <i>PrimerPro</i> de ClayLime.</p> <p>En aucun cas l'enduit Claystone ne peut être utilisé pour remplir ou combler une irrégularité du support. Sur les surfaces carrelées appliquer d'abord un ragréage ou une égaline fibrée et ensuite le <i>PrimerPro Special carrelage</i> de ClayLime.</p> <p>L'enduit Claystone prend les caractéristiques mécaniques du support sur lequel il est appliqué.</p>
Préparation de l'enduit	Voir mode d'emploi détaillé et vidéo du Claystone téléchargeable sur le site ClayLime
Application	<p>Voir mode d'emploi détaillé et vidéo du Claystone téléchargeable sur le site ClayLime</p> <p>Application de 2 couches frais sur frais. Pour les murs uniquement, il existe une technique d'application en une seule couche. Voir mode d'emploi détaillé et vidéo du MonoSoft téléchargeable sur le site ClayLime</p>
Protections	<p>Ne jamais appliquer la protection si la surface n'est pas totalement sèche.</p> <p>Surfaces murales: protection avec 2 à 3 couches de <i>PerfectProtect</i> de ClayLime (hydrofuge-oléofuge) Sols, plans de travail et lieux humides: 3 couches du verni PU <i>PerfectSealNew</i> de ClayLime</p> <p>Voir mode d'emploi détaillé Claystone téléchargeable sur le site ClayLime</p>
Entretien	Le Claystone est un enduit naturel. Il s'agit donc de le traiter comme tel. Utiliser uniquement des produits d'entretien naturels, non corrosifs, sans alcool ni acides.
Hygiène et sécurité	<p>Produit non classé dangereux. Consulter la fiche des données de sécurité (MSDS)</p> <p>Les données de cette fiche sont variables pour les produits blancs et purs. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.</p> <p>La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. En aucun cas ClayLime ne peut être tenu responsable de la mauvaise préparation, application ou</p>

(+32 2 242 40 28

www.claylime.com

contact@claylime.com