

Béton ciré prêt à l'emploi

Revêtement à base d'argile et de roche

Fabricant	CLAYLIME srl Avenue Monplaisir, 77 BE 1030 BRUXELLES Belgique
Composition et propriétés	Poudre pré-teintée à mélanger avec de l'eau, composée d'argiles, poudre de roches, silicates, d'un liant polymère en poudre, ainsi qu'un pigment naturel de la gamme ClayLime.
Avantages	Le Wonderstone se conserve mélangé à l'eau dans le seau refermé ±15 jours.
Destination	Enduit de finition pour sols, murs intérieurs - ne convient pas pour les douches.
Caractéristiques	Application en 2 couches de ± 1,5 mm/couche, sur toute surface ou objet lisse, propre, sèche et dégraissée et préparé de manière adéquate (voir ci-après).
Classification	Famille 1 - Classe 7b2 - Classement au feu M0
Composition/aspect	Enduit à rhéologie contrôlée à haut pouvoir adhérent et de résistance, liant polymère à - de 10% Poudre teintée dans la couleur du pigment choisi.
COV	Ultra-pauvre en COV: < 0,2gr/kg
Conditionnements et rendement	Kit ±10m2: 15kg de poudre teintée à mélanger avec la quantité d'eau indiquée Mini-kit ± 3m2: 5kg de poudre teintée à mélanger avec la quantité d'eau indiquée
Temps de séchage (à 20°C et 65% HR)	16 heures minimum à l'air libre; temps de séchage peut varier selon la température ambiante et le taux d'humidité. La température idéale ambiante pour l'application se situe entre 18 et 20°C
Conservation	6 mois en seau d'origine non ouvert A conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur
Outils	Platoir inox arrondi de stucateur, platresse japonaise 0,3mm d'épaisseur (très important)
Conditions d'application	conformes au DTU 26.2
Préparation du support	Les supports doivent être 'prêt à peindre', solides, propres, stables, exempts de fissures, de poussières, de graisses, de traces de toute substance pouvant nuire à une bonne adhérence de l'enduit. La surface doit être d'absorption uniforme. Toujours appliquer le PrimerPro avant le Wonderstone. Nettoyer soigneusement les surfaces afin de les débarrasser de moisissures, de parties mal adhérentes ou peu cohésives par lavage ou abrasion mécanique. Les supports sujets à vibrations, risques de fissures etc. doivent être préalablement recouverts d'une couche de colle dans laquelle est imprégné un filet en PVC, lui-même recouvert d'une seconde fine couche de colle à carrelage. Les supports farineux, à base de plâtre ou d'anhydrite seront préalablement traités avec un primer fixatif avant d'appliquer le primer d'accroche PrimerPro . L'enduit prend les caractéristiques mécaniques du support.
Préparation de l'enduit	Ouvrir le seaux, bien mélanger la poudre teintée au moyen d'un mélangeur mécanique avec la proportion d'eau indiquée sur le seau jusqu'à obtenir un mélange onctueux, laisser reposer quelques minutes et appliquer.
Application	Voire mode d'emploi détaillé 1ère couche: appliquer l'enduit au plateau en le tirant 'à zéro' et en rectifiant les coups de taloche importants. Laisser sécher légèrement l'enduit jusqu'à ce que l'enduit ne marque plus le doigt. 2ème couche: Appliquer une fine couche à la platresse japonaise de 0,3mm légèrement incliné en mouvement aléatoire (éviter les mouvements essui-glace). Séchage: 24h de séchage minimum à température ambiante avant égrenage et/ou pose des protections Claylime.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche des données de sécurité.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.